

粒度号	棕刚玉 F 砂基本粒尺寸范围 $\mu\text{m}$			
	中国(GB/T2481.1-1998)	国际标准 ISO(86) FEPA(84)	日本工业标准 JISR6001-1998	美国标准 ANSIB74.12-1992
F4	5600-4750		--	5600-4750
F5	4750-4000		--	4750-4000
F7	3350-2800		--	3350-2800
F8	2800-2360		2800-2360	2800-2360
F10	2360-2000		2360-2000	2360-2000
F12	2000-1700		2000-1700	2000-1700
F14	1700-1400		1700-1400	1700-1400
F16	1400-1180		1400-1180	1400-1180
F20	1180-1000		1180-1000	1180-1000
F22	1000-850		1000-850	-
F24	850-710		850-710	850-710
F30	710-600		710-600	710-600
F40	500-425		500-425	-
F46	425-355		425-355	425-355
F54	355-300		355-300	355-300
F60	300-250		300-250	300-250
F70	250-212		250-212	250-212
F80	212-180		212-180	212-180
F90	180-150		180-150	180-150
F100	150-125		150-125	150-125
F120	125-106		125-106	125-106



**伊东风磨料**  
DCMILL ABRASIVE

河南东风新研材科技有限公司  
www.yidongfeng.cn  
0379-69556558

F150	106-75	106-75	106-75
F180	90-63	90-63	90-63
F220	75-53	75-53	75-53
F240	--	--	75-53

研发、冶炼

**伊川龙泉东风磨料磨具有限公司**  
地址：洛阳市伊川县白沙镇范村工业园区

制粒、深加工

**伊川县东风磨料磨具有限公司**  
地址：洛阳市伊川县平等乡古城工业园区