

涂附磨具用磨料粒度组成（国标）

粒度 标记	第一层筛		第二层筛		第三层筛		第四层筛		第五层筛		筛下物	
	100% 通过 筛号 1	重量 不多 于	不通 过筛 号 2	重量 100% 不多 于	不通 过筛 号 3	2+3 累 计重 量%	不通 过筛 号 4	2+3+4 累 计重 量%	不通 过筛 号 5	2+3+4+5 累计%不 少于	通过 筛号 5	重 量% 不多 于
P12	6	0	8	1	10	14±4	12	61±9	14	92	14	8
P16	8	0	12	3	14	26±6	16	75±9	18	96	18	4
P20	12	0	16	7	18	42±8	20	86±6	25	96	25	4
P24	14	0	18	1	20	14±4	25	61±9	30	92	30	8
P30	16	0	20	1	25	14±4	30	61±9	35	92	35	8
P36	18	0	25	1	30	14±4	35	61±9	40	92	40	8
P40	25	0	35	7	40	42±8	45	86±6	50	96	50	4
P50	30	0	40	3	45	26±6	50	75±9	60	96	60	4
P60	35	0	45	1	50	14±4	60	61±9	70	92	70	8
P80	45	0	60	3	70	26±6	80	75±9	100	96	100	4
P100	50	0	70	1	80	14±4	100	61±9	120	92	120	8
P120	70	0	100	7	120	42±8	140	86±6	170	96	170	4
P150	80	0	120	3	140	26±6	170	75±9	200	96	200	4
P180	100	0	140	2	170	15±5	200	62±12	230	90	230	10
P220	120	0	170	2	200	15±5	230	62±12	270	90	270	10